

Nafufill KM 103

Feinspachtel zum Egalisieren von Betonflächen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einkomponentig; kunststoffvergütet
- Hand- und spritzverarbeitbar
- Hohe Wasserrückhaltung
- Frosttau- und temperaturwechselbeständig
- Als Flächenspachtel sowie als Kratz- und Lunkerspachtel verarbeitbar
- Nach ca. 3 Stunden mit MC-Color Flair pure und pro sowie mit MC-Color Flex pure, pro und vision überstreichbar
- DGNB-registriert (Registrierungscode: 85ADK3)
- Geprüft und zugelassen nach ZTV-ING, TL/TP BE PCC und DIN V 18026, im Aufbau OS 4 und OS 5a
- Klasse R2 nach EN 1504 Teil 3

ANWENDUNGSGEBIETE

- PCC-Feinspachtel für nicht begeh- und befahrbare Betonbauteile von Neu- und Bestandsbauwerken sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen
- Schließen von Poren, Lunkern und Rautiefen
- Zertifiziert und eingestuft nach EN 1504 Teil 3 für das Prinzip 3 sowie für die Verfahren 3.1 und 3.3

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbereitung / Vornässen: Siehe Merkblatt „Allgemeine Verarbeitungshinweise Feinspachtel“.

Mischen: Nafufill KM 103 wird in das vorgelegte Wasser unter ständigem Rühren eingestreut, homogen und klumpenfrei gemischt bis ein verarbeitungsgerechter Feinspachtel vorliegt. Für das Mischen sind Zwangsmischer oder langsam laufende Doppelrührwerke zu benutzen. Das Anmischen von Hand sowie von Teilmengen ist nicht zulässig. Die Mischzeit beträgt 5 Minuten.

Mischungsverhältnis: Siehe Tabelle „Technische Eigenschaften“.

Für ein 25 kg-Gebinde Nafufill KM 103 werden ca. 4,25 bis 4,50 Liter Wasser benötigt. Da Nafufill KM 103 zementgebunden ist, können sich beim Wasserbedarf Schwankungen ergeben.

Verarbeitung: Nafufill KM 103 ist hand- und spritzverarbeitbar. Die Verarbeitung kann ein- oder mehrlagig erfolgen. Für die Handverarbeitung sind Kelle, Glätter und Hartgummireibebrett einzusetzen. Für die Spritzverarbeitung sind in der Förderleistung variabel einstellbare Schneckenpumpen zu benutzen. Fordern Sie dazu bitte unsere Sonderberatung oder den Ausrüstungsplaner an.

Oberflächenbearbeitung: Nafufill KM 103 ist nach dem Aufbringen der letzten Lage mit einem Edelstahlglätter vorzuglätten. Anschließend ist Nafufill KM 103 mit einem feinporigen Schwamm abzureiben und ggf. abschließend nochmals nachzuglätten. Bei einer Spritzverarbeitung kann die Feinspachteloberfläche auch spritzrau belassen werden.

Wartezeiten: Zwischen den Arbeitsschritten sind Wartezeiten einzuhalten (siehe Tabelle „Technische Eigenschaften“).

Nachbehandlung: Nafufill KM 103 kann bei + 20 °C drei Stunden nach dem Abreiben mit MC-Color Flair pure und pro sowie mit MC-Color Flex pure, pro und vision überstrichen werden. Bei höheren Temperaturen und Windbelastung verkürzt sich die Überarbeitungszeit. Sofern ein Überstreichen nach 24 Stunden erfolgt, ist Nafufill KM 103 bis dahin vor zu schnellem Austrocknen durch direkte Sonneneinstrahlung und Wind zu schützen. Bei Feuchtebelastung (Regen, Betauung) im frühen Zustand kann es zur Bildung heller Verfärbungen auf der Oberfläche kommen. Vor einer weiteren Bearbeitung sind eventuell lose Bestandteile zu entfernen.

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Größtkorn	mm	0,2	
Mischungsverhältnis	Gewichtsteile	100 : 17 - 18	Pulverkomponente: Wasser
Verarbeitungszeit	Minuten	60	bei 5° C
		45	bei 20° C
		30	bei 30°C
Verarbeitungsbedingungen	°C	≥ 5 ≤ 30	Luft-, Untergrund- und Materialtemperatur
Verbrauch ¹⁾	kg/m ² /mm		
Als Flächenspachtel	kg/m ²	1,75	Werk trockenmörtel
Als Kratzspachtelung	kg/m ²	0,8 - 1,5	Werk trockenmörtel
Als Poren- und Lunkerspachtel	kg/m ²	0,8 - 1,5	Werk trockenmörtel
Biegezugfestigkeit	N/mm ²		
48 h		5	
7 d		9	
28 d		10,1	
Druckfestigkeit	N/mm ²		
48 h		17	
7 d		27	
28 d		32,8	
E-Modul (dynamisch)	N/mm ²	24.000	nach 28 Tagen
E-Modul (statisch)	N/mm ²	14.500	nach 28 Tagen
Schichtdicke	mm	1	minimale Schichtdicke je Arbeitsgang
		3	maximale Schichtdicke je Arbeitsgang
		3	maximale Gesamtschichtdicke
Frischmörtelrohichte	kg/dm ³	2,09	
Überarbeitbar nach	Stunden	3	MC-Color Flair oder MC-Color Flex
Wartezeiten	Minuten	60	1. Arbeitsschritt / 2. Arbeitsschritt

Alle technischen Kennwerte sind Laborwerte und bei 21°C ±2°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt.

1) In Abhängigkeit von der Untergrundbeschaffenheit und der handwerklichen Ausführung können sich die Verbrauchswerte erhöhen.

Form	pulverförmig
Farbton	zementgrau
Lieferform	25 kg Sack
Lagerung	In nicht angebrochener Originalverpackung bei trockener und kühler Lagerung 12 Monate lagerfähig.
Gebindeentsorgung	Einweggebinde restlos entleeren. Beachten Sie hierzu unser Informationsblatt "Rücknahme restentleerter Transport- und Verkaufsverpackungen". Dieses senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

GISCODE: ZP1

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Landesgesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2300016752]