

MC-Floor TopSpeed flex

Schnelle, feuchteverträgliche und rissüberbrückende Rollbeschichtung



- PRODUKTEIGENSCHAFTEN**
- Zweikomponentiges, lösemittelarmes, UV-stabiles, schnellhärtendes Reaktionsharz auf Basis der KinetiBoost-Technology®
 - Rissüberbrückend
 - Aushärtung weitgehend unabhängig von Feuchte- und Temperatureinfluss
 - Kurze Überarbeitungszeit
 - Gute Beständigkeit gegen verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen
 - Streich-, roll und spritzfähig
 - Erhöhte Verarbeitungszeit bei beschleunigter Aushärtung
 - Diffusionsoffen
 - DGNB-registriert (Registrierungscode: L5SCNL)

- ANWENDUNGSGEBIETE**
- Reaktionsharz für mineralische Untergründe zur Ausführung von rissüberbrückenden Bodenbeschichtungen/Industrieböden
 - Überarbeitung von Altbeschichtungen
 - Oberflächenschutzsystem OS 8 gemäß DAfStb Rili SIB 2001, DIN EN 1504-2 und DIN V 18026
 - Verarbeitung bei widrigen Witterungsbedingungen
 - REACH-bewertete Exp.szenarien: Verarbeitung, Inhalation dauerhaft, Wasserkontakt periodisch

VERARBEITUNGSHINWEISE **Untergrundvorbereitung/Mischen:** Siehe Merkblatt „Untergrund und Untergrundvorbehandlung“. Siehe Merkblatt „Verarbeitung von Reaktionsharzen“.

Grundierung: Je nach Anforderung MC-Floor TopSpeed SC oder eine EP-basierte Grundierung, wie MC-DUR 1200 VK oder MC-DUR 1177 WV-A. Siehe entsprechende technische Datenblätter.

Applikation als Rollbeschichtung: MC-Floor TopSpeed flex wird im Kreuzgang, streifen- und ansatzfrei, auf die ausgehärtete Grundierung aufgerollt oder aufgerackelt. Zur optimalen Farbgebung werden 2 Arbeitsgänge benötigt. Die Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen beträgt mindestens 4 Stunden und maximal 18 Stunden.

Ausführung als OS 8 System: Die Dichtungsschicht, bestehend aus MC-Floor TopSpeed flex, wird auf die ausgehärtete Grundierung oder Kratzspachtelung mit dem Raket oder der Rolle appliziert. Nach mindestens 4 und maximal 18 Stunden erfolgt die Applikation von MC-Floor TopSpeed als Einstreuschicht. Weitere Hinweise siehe "Angaben zur Ausführung".

Applikation auf Altbeschichtung: Die bestehende EP- oder PU-Beschichtung wird leicht abgeschliffen und gesaugt. Darüber hinaus wird die Oberfläche mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt und anschließend mit klarem Wasser abgespült und getrocknet. MC-Floor TopSpeed flex wird im Kreuzgang, streifen- und ansatzfrei, auf die Altbeschichtung aufgerollt. Zur optimalen Farbgebung werden 2 Arbeitsgänge benötigt.

Besondere Hinweise: Siehe hierzu Merkblatt "Verarbeitung von Reaktionsharzen". Ein ausreichendes Mischen der Stamm- und Härterkomponente muss dringend eingehalten werden. Nach dem Mischen ist das Material in ein sauberes Gebinde umzufüllen und erneut aufzumischen. Chemische Beanspruchung kann zu Farbtonveränderungen führen, die in der Regel die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigen. Chemisch und mechanisch beanspruchte Flächen unterliegen einem nutzungsbedingten Verschleiß.

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Mischungsverhältnis	Massetteile	100 : 67	Stammkomponente : Härterkomponente
Dichte	g/cm ³	ca. 1,39	bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
Viskosität	mPa s	ca. 1.500	bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
Verarbeitungszeit	Minuten	ca. 60	bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
überarbeitbar nach	Stunden	4	bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
		6	bei 2°C und 50% rel. Luftfeuchte
begehrbar nach	Stunden	4	bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
belastbar nach (voll)	Stunden	24	bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
Verarbeitungsbedingungen ¹⁾	°C	≥ 2 ≤ 35	Luft-, Untergrund- und Materialtemperatur
	%	≥ 50	Taupunkt darf nicht unterschritten werden
Rissüberbrückung ²⁾	mm	0,8	A3 bei 23°C
		0,39	A2 bei -10°C
Verbrauch	g/m ²		
als Rollbeschichtung		ca. 150 - 400	
Kopfversiegelung		ca. 400	

Alle technischen Kennwerte sind Laborwerte und bei 21°C ±2°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt.

1) Viskosität und Materialverbrauch hängen von der Materialtemperatur ab. Für ideale Verbräuche und Verarbeitung wird eine Lagerung bei Raumtemperatur empfohlen.

2) Verbrauch ca. 2 x 300 g/m² (Verfahren A nach EN 1062-7:2004)

Gerätereinigungsmittel	MC-Reinigungsmittel U
Standardfarbtöne	MC-grau, ca. RAL 7030, 7032, 7035, weitere Farbtöne auf Anfrage
Lieferform	Gebindepaare zu 10 kg
Lagerung	In nicht angebrochener Originalverpackung frostfrei bei kühler (unter 20°C) und trockener Lagerung 24 Monate lagerfähig.
Gebindeentsorgung	Einweggebilde restlos entleeren. Beachten Sie hierzu unser Informationsblatt "Rücknahme restentleerter Transport- und Verkaufsverpackungen". Dieses senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.
EU-Verordnung 2004/42 (Decopaint-Richtlinie)	RL2004/42/EG All/j (500 g/l) < 500 g/l VOC

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Etiketten und den Sicherheitsdatenblättern. GHS-CODE: PU50

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2100005025]